STEICO *universal dry*

podstřešní a fasádní deska

stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí

VYRÁBĚNÁ SUCHÝM PROCESEM

M.T.A. spol. s r.o.

| DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Dřevovláknitá izolační deska pro použití na střešní a stěnové konstrukce.

| MATERIÁL

Dřevovláknitá deska vyráběná dle norem DIN EN 13171 a DIN EN 14964 s průběžnou kontrolou kvality.

- podstřešní fasádní deska pro novostavby
- minimalizuje tepelné mosty v konstrukci
- účinná ochrana proti větru, prachu, vlhku a hluku
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy ≥16°
- vhodná jako dočasná ochrana proti povětrnostním vlivům
- obzvláště difuzně otevřená pro vyšší bezpečnost konstrukce
- vyráběná suchým procesem
- ekologická, šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná jako dřevo

Další informace a pokyny pro zpracování najdete v příslušných brožurách nebo na internetových stránkách **www.steico.com/cz**

| DODÁVKY STEICO*universal dry*

Tloušťka [mm]	Formát [mm]	Krycí rozměr [mm]	Hmotnost [kg/m²]	ks/ paleta	m²/ paleta	Krycí plocha/ paleta [m²]	Hmotnost/ paleta [kg]
35	2.500 * 600	2.475 * 575	7,35	66	99,0	93,9	cca 715
40	2.500 * 600	2.475 * 575	8,40	56	84,0	81,2	cca 710
52	1.880 * 600	1.855 * 575	9,36	44	49,6	46,9	cca 450
60	1.880 * 600	1.855 * 575	10,80	38	42,9	40,5	cca 460
80	1.880 * 600	1.855 * 575	14,40	28	31,6	29,9	cca 440
100	1.880 * 600	1.855 * 575	18,00	22	24,8	23,5	cca 433

| TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO*universal dry*

Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171 + A1	
Označení desek	WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)180– TR25 – WS1,0 – MU3
Provedení hran	speciální profil, pero a drážka
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1	E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D [W/(m*K)]	0,045 (35, 40 mm) / 0,043 (52–100 mm)
Jmenovitá hodnota tepelného odporu R_D [(m²*K)/W]	0,75 (35)/0,85 (40)/1,20 (52) / 1,40 (60) / 1,85 (80) / 2,30 (100)
Objemová hmotnost [kg/m³]	cca 210 (35, 40 mm) / cca 180 (52-100 mm)
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ	3
Hodnota s_d [m]	0,11 (35) /0,12 (40) / 0,16(52) 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100)
Krátkodobá absorpce vody [kg/m²]	≤1,0
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)]	2.100
Napětí v tlaku při 10% stlačení σ_{10} [N/mm²]	0,18
Pevnost v tlaku [kPa]	180
Pevnost v tahu ^ ⊥ [kPa]	≥25
Odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²]	≥100
Složení	dřevní vlákna, polyuretanová pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK)	030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

| SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Skladujte naplocho v suchém prostředí. Chraňte hrany před poškozením.

Přepravní obal odstraňte až tehdy, když paleta stojí na pevném, rovném a suchém podkladu.

Dodržujte předpisy pro odstraňování prachu.

M.T.A. spol. s r.o.

Vytištěno na papíře s certifikátem FSC. Stav 12 / 2018. Platné je pouze aktuální vydání. Chyby a změny vyhrazeny.

CE FSC www.fsc.org FSC® C129780 Značka odpovědného hospodaření PEFC PEFC/04-31-2566 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.co.uk IBR tested and recommended 039 MPA NRW-00382 FORUM HOLZBAU PREMIUM PARTNER Quality Management ISO 9001:2015

STEICO
Stavební systém z přírody

Váš STEICO partner
m.t.a. spol. s r. o.
Žitenická 871/5; 190 00 Praha 9
+420 602 245 707
mta@mta.cz
www.steico.com/cz